


FICHA DE DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

CHAPISCO COLANTE



COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais, e aditivos químicos não tóxicos.

UTILIZAÇÃO

O CHAPISCO COLANTE é recomendado para aplicação sobre estruturas de concreto, formando ponte de aderência entre o concreto e a argamassa de revestimento.

MODO DE PREPARO

Para cada saco, adicione aproximadamente 4 litros de água limpa, preferencialmente com balde dosador graduado, misture fortemente até obter uma massa pastosa e homogênea, sem grumos secos. Se o recipiente for de madeira, deve ser molhado antes do preparo. Para uma melhor mistura, recomenda-se utilizar misturador mecânico de eixo horizontal, por 2 min. Deixe a mistura em repouso por 15 min. Corrija a consistência, sem adicionar água. Utilize CHAPISCO COLANTE em, no máximo 2h30min a partir do início da mistura.

NÃO RECOMENDAMOS ADICIONAR CIMENTO, CAL, AREIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO AO CHAPISCO COLANTE.

APLICAÇÃO

•Escove a base com escova de aço e lave a superfície com jato de água forte com no mínimo um dia de antecedência. A base deve estar isenta de poeira, graxa, tinta, deformante ou qualquer outra substância que impeça a aderência do CHAPISCO COLANTE.

•Espalhe o CHAPISCO COLANTE com o lado liso da desempenadeira metálica, apertando-a de encontro com à base. Em seguida, passe o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de aproximadamente 60°, formando sulcos e cordões paralelos de forma horizontal, com espessura de aproximadamente 5 mm.

•Em dias muito quente, umedecer o CHAPISCO COLANTE após uma hora da sua aplicação.

•Deixe o CHAPISCO COLANTE curar ao ar por no mínimo 3 dias antes da aplicação da argamassa.

RECOMENDAÇÕES

- Utilizar desempenadeira dentada nº 8 (8 x 8 x 8 mm).
- Verifique periodicamente o desgaste dos dentes da desempenadeira.
- Iniciar a etapa de revestimento após prazo mínimo de 72 horas da aplicação do CHAPISCO COLANTE.14

CONSUMO

Aproximadamente 4 kg/m², podendo variar em função da aplicação (espessura acabada). Não está considerado o índice de perdas na aplicação do produto.

ESTOCAGEM

O produto ensacado terá seu prazo de validade garantido se forem mantidas as condições de acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco e arejado, sobre estrados com altura de 30 cm, afastados da parede em 30 cm, em pilhas de, no máximo, 10 sacos de altura.

ATENÇÃO

Utilizar equipamentos de proteção, como óculos de segurança e luvas de borracha. Se necessário, utilizar máscara tipo P1. Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância. Se houver desenvolvimento de algum tipo de irritação, procurar atendimento médico. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar atendimento médico. Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico. **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Para qualquer esclarecimento sobre nossos produtos consulte nossa central de relacionamento pelo telefone:
(15) 3542-1686

E-mail:

contato@horimassa.com.br

Químico Responsável:
Augusto Cesar Mendes
CRQ: 04495638 / 4ª Região

EMBALAGEM

Sacos de 20kg.

DADOS TÉCNICOS:

Requisitos	Norma ABNT	Classificação	Limites (NBR 13281)	Valor Médio
Resistência de aderência à tração aos 28 dias (MPa)	NBR 13528 / NBR 13749	A3	≥ 0,30	0,30